

FICHA TECNICA

PIEDRA

REVESTIMIENTOS


ENCHAPE PIEDRA



COLORES

Alaska	
Barichara	
Coral	
Corteza	
Granito	
Iguazu	
San Gil	

TEXTURAS



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Norma interna	Módulo de rotura (Mr) a
Mortero de concreto	4

DIMENSIONES

	Nóминаl (mm)	Estándar (mm)	Real (mm) +/-
Espesor	30	30	2mm +/-
Altura	145	145	2mm +/-
Longitud	640	640	N/A

También de altura 150 para chapa en color negro

PRODUCCIÓN MINIMA :

N/A

Girardota Vereda Portachuelo Km 1,2 entrada por Comfama

Carrera 42 No. 75-83 Itagüí - Autopista Sur IDEO

• PBX:(4) 444 69 00

www.indural.com • comercial@indural.com

FT-CO-01 - Versión 1

TOLERANCIAS A TENER EN CUENTA

- Ortogonalidad: ángulos rectos con 0.2% de tolerancia.
- Plenitud de caras: diagonal cara vista 0.3% máximo.

SELLADO

Después de haber adherido el producto, que este completamente seco, se aplica el sellante marca INDURAL en cualquiera de sus presentaciones mate, brillante o abrasivo. Se resalta que el sellante beneficia el bajo mantenimiento, incrementa la durabilidad del material y mantiene la apariencia.

ALMACENAMIENTO

Se deben almacenar los revestimientos bajo cubierta, protegidos de la lluvia y del sol, separadas del piso y entre sí con piezas de madera de al menos 4cm de espesor, colocando verticalmente, cara contra cara y revés contra revés, con una separación de 15cm entre arrumes.

MANTENIMIENTO

- Lavar y trapear con jabón neutro (de coco)
- No utilizar detergentes en polvo.
- limpiar los revestimientos regularmente para aumentar la vida útil del sello.
- Volver a aplicar sellador tan frecuente como sea necesario para mantener la apariencia deseada.
- No limpiar con ningún tipo de ácidos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Para la manipulación de estos materiales, antes y durante la instalación, se recomienda utilizar zapatos cerrados y cinturón de seguridad industrial para proteger la columna vertebral.

PRECAUCIONES

- No debe pulir o brillar de ninguna manera.
- No utilizar abrasivos (copas, lijas, diamantados) en la superficie.
- No utilice productos como ácidos, jabón en polvo o thinner.

INSTALACIÓN

Es importante mantener la junta de separación entre baldosas de 3.0 y 5.0mm para el posterior emboquillado. Esta separación garantiza que por futuras exigencias estructurales del revestimiento, estos no se estrellen entre sí, generando desportillos, que alteren su apariencia.

AMBIENTAL

BENEFICIO

- Un porcentaje de su contenido, esta conformado por material reciclado.
- En INDURAL estamos midiendo nuestra huella de carbono.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

* Los residuos de concreto generados durante la instalación o al final de la vida útil del producto pueden ser devueltos a Indural S.A. donde son reutilizados, de no hacerlo deben ser dispuestos en escombreras autorizadas
Se debe asegurar una adecuada separación de los residuos desde la fuente, separando los residuos de concreto de forma independiente. El plástico y cartón de empaque puede ser reciclado.



LLDPE

